# **O I SIL** TECHNICKÁ KARTA VÝROBKU

## Název výrobku ORSIL UNI $\alpha$

#### Charakteristika


Desky z minerální plsti ORSIL vhodné pro tepelné, zvukové a protipožární izolace šikmých střech, příček, stropů, nepochůzných půd, podhledů a vnějších stěn pod obklad - do kazet. Desky jsou v celém průřezu hydrofobizovány.

Rozměry				
Tloušťka [mm]	Rozměry [mm]	m² v balení	Tepelný odpor R	
40	1200 x 600	8,64	1,11	
50	1200 x 600	7,20	1,39	
60	1200 x 600	5,76	1,67	
80	1200 x 600	4,32	2,22	
100	1200 x 600	3,60	2,78	
120	1200 x 600	2,88	3,33	
140	1200 x 600	2,16	3,89	
160	1200 x 600	2,16	4,44	
180	1200 x 600	1,44	5,00	
200	1200 x 600	1,44	5,56	

Technické parametry					
Parametr	Jednotka	Hodnota	Norma		
Charakteristický součinitel tepelné vodivosti $\boldsymbol{\lambda}_k$	W.m <sup>-1</sup> .K <sup>-1</sup>	0,036	ČSN 730540		
Stupeň hořlavosti	-	B - nesnadno hořlavé	ČSN 730862		
Stupeň hořlavosti	-	A1 - nehořlavé	DIN 4102		
Objemová hmotnost	kg/m <sup>3</sup>	40	ČSN EN 1602		
Střední součinitel zvukové pohltivosti $\alpha_{\rm n}$ (0,25 - 4 kHz)		0,88			
Faktor difuzního odporu μ		1,4			
Měrná tepelná kapacita	J.kg <sup>-1</sup> .K <sup>-1</sup>	840	-		
Index šíření plamene	mm / min	0,00	ČSN 730863		
Bod tání	°C	> 1000	-		

Certifikát č. 05 - 6357 vydaný Technickým a zkušebním ústavem Praha

### Graf součinitele pohltivosti zvuku $\alpha$



#### Přednosti

- velmi dobré tepelně izolační schopnosti
- požární odolnost
- velmi dobrá pohltivost zvuku
- ekologická a hygienická nezávadnost
- vodoodpudivost izolační materiály ORSIL jsou hydrofobizované
- nízký difúzní odpor "dům dýchá"
  dlouhá životnost a po celou dobu neměnné fyzikální vlastnosti
- odolnost proti dřevním škůdcům, hlodavcům a hmyzu
- snadná manipulace výrobky se dají lehce řezat, vrtat a lepit.

# a skladování

**Balení, transport** Izolační desky ORSIL jsou baleny do polyetylenové fólie do maximální výšky balíku 0,5 m - musí být dopravovány v krytých dopravních prostředcích za podmínek vylučujících jejich navlhnutí nebo jiné znehodnocení - skladují se v krytych prostorách naležato do výše vrstvy maximálně 2 m.



SAINT-GOBAIN ORSIL s.r.o, Masarykova 197, 517 50 Častolovice tel: 0444/331111, fax: 0444/331444, e-mail: info@orsil.com